VISUALIZACIÓN DE AMBIENTE

FLOORING CARE

FINISH SP

PROTECTOR POLIURETÁNICO

BASE ACUOSA · INTERIOR / EXTERIOR

Sella y protege

MULTISUPERFICIE: CEMENTO, MADERA, PIEDRA Y MÁS.

QUÉ ES

Finish SP es un **protector sellador híbrido de base acuosa**, formulado con un copolímero acrílico autorreticulante y una dispersión de poliuretano. Una vez seco forma una **película de gran dureza** que sella los poros, impide la filtración de agua y resiste las manchas, el desgaste, la lluvia y los rayos UV. Es la **protección final de los microcementos**.

VENTAJAS

- **Impermeable:** sella los poros e impide la filtración de agua.
- **Antideslizante,** apto para pisos de tránsito.
- **Resiste manchas y desgaste:** líquidos derramados, uso diario y agentes externos.
- **Interior y exterior:** resiste la lluvia y los rayos UV.
- **Base acuosa:** sin solventes y no inflamable. Las herramientas se lavan con agua.
- **Satinado o mate:** el satinado realza el veteado; el mate da un aspecto más natural.

DÓNDE SE USA

Como protección final de **Athica Microcemento** y de cualquier microcemento, en pisos, paredes, mesadas y baños. También sobre cemento alisado, lajas, cerámicas, maderas, placas de yeso, revestimientos y pinturas.

> **No aplicar** sobre cera sin desbastar ni con humedad. Para piscinas, use **Finish WP**.

DATOS CLAVE

LO QUE HAY QUE SABER

TIPO	acrílico-poliuretano al agua
ACABADO	satinado o mate
RENDIMIENTO	8 a 12 m² por litro, todas las manos
MANOS	1 de sellador + 2 a 3 puras
ENTRE MANOS	2 a 5 horas
TRÁNSITO	normal 12 horas · intenso 24 horas
DUREZA FINAL	a los 7 días
PRESENTACIONES	20 L · 5 L · 2,5 L · 1 L · ½ L

CÓMO SE APLICA

1. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar **bien limpia y seca**, libre de polvo y grasa. Aspirar antes de aplicar: el polvo que queda se atrapa en la película y le quita adherencia.

SOBRE MICROCEMENTO

Esperar **12 horas** desde la última capa. Lijar, aspirar y retirar todo el polvo antes del sellador.

PISOS CON CERA

Desbastar antes para quitar la cera: los restos de cera impiden la adherencia de Finish SP.

OTRAS SUPERFICIES

Lajas, cerámicas, maderas, yeso o pinturas: firmes, limpias y secas. Probar antes en un sector.

CONDICIONES DE APLICACIÓN

10 a 30 °C
temperatura ambiente

Humedad < 70 %
humedad ambiente máxima

Nunca a pleno sol
ni con lluvia, llovizna o rocío

Sin agua 48 horas
después de la última mano

2. PASO A PASO

1. **SELLADOR**
   Primera mano diluida con **40 % de agua**. Dejar secar un mínimo de **2 horas**.
2. **MANOS DE TERMINACIÓN**
   Aplicar de **2 a 3 manos puras**, finas y bien distribuidas, sin charcos.
3. **ENTRE MANOS**
   Dejar secar de **2 a 5 horas**, según la temperatura y la humedad del ambiente.
4. **HERRAMIENTAS**
   Pasa ceras, pincel, rodillo de pelo fino o airless, siempre **sin hacer espuma** para que no queden burbujas.
5. **ACABADO MÁS FINO**
   Opcional: pulir la anteúltima mano con lija al agua grano 500 a 600 antes de la última.
6. **HABILITACIÓN**
   Tránsito normal a las **12 horas** e intenso a las **24 horas**. Dureza final a los **7 días**.

Capacitación sin cargo: ofrecemos capacitación sin cargo para aplicadores, presencial en nuestro showroom (Wilde) u online. Consúltenos.

DÓNDE VA EN EL SISTEMA DE MICROCEMENTO

1 · Primer MD50
imprimación y puente de adherencia

›

2 · Base Nivelante
Athica, nivela y da cuerpo

›

3 · Microcemento
Athica, la terminación de color

›

4 · Finish SP
sella y protege la superficie

LIVING CON PISO DE MICROCEMENTO PROTEGIDO CON FINISH SP · VISUALIZACIÓN DE AMBIENTE

DATOS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

PROPIEDAD	VALOR
Tipo	Protector sellador híbrido acrílico-poliuretano
Composición	Copolímero acrílico autorreticulante y dispersión de poliuretano en base acuosa, con aditivos
Acabado	Satinado o mate
Peso específico	1,02 g/cm³ (calculado)
Sólidos	16 % en peso (calculado)
pH	8,5
Rendimiento	8 a 12 m² por litro con la protección completa
Cantidad de manos	1 de sellador diluido + 2 a 3 puras
Secado entre manos	2 a 5 horas, según temperatura y humedad
Tránsito	Normal a las 12 horas · intenso a las 24 horas
Dureza	Alta; dureza final a los 7 días
Resistencia química	Agua, detergentes neutros y productos de limpieza de uso doméstico
Resistencia a la intemperie	Apto exterior: resiste la lluvia y los rayos UV
Almacenamiento	12 meses en envase cerrado, en lugar fresco y seco, sin sol

PRESENTACIONES DISPONIBLES

20 L
rinde 160 a 240 m²

5 L
rinde 40 a 60 m²

2,5 L
rinde 20 a 30 m²

1 L
rinde 8 a 12 m²

½ L
rinde 4 a 6 m²

Rendimiento con la protección completa: sellador más 2 a 3 manos. **Cómo calcular:** divida los m² a proteger por 10 y obtendrá los litros aproximados. Satinado en todas las presentaciones y **mate en 1 L y ½ L**. También viene en el **Athica Kit completo**.

MANTENIMIENTO

Limpiar con agua y un limpiador neutro, sin abrasivos ni productos agresivos. En interiores, mantener con **Cera Microshine ST**. En baños y exteriores no se encera: se renueva la protección con una mano de **Finish SP** cuando haga falta.

SEGURIDAD E HIGIENE

- Base acuosa: no inflamable, sin solventes.
- Usar guantes y anteojos de seguridad durante la aplicación.
- Contacto con los ojos: lavar con abundante agua y consultar al médico.
- Ingestión: no provocar el vómito; consultar al médico o al Centro Nacional de Intoxicaciones (0800-333-0160) con el envase o el rótulo.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

NOTA LEGAL

Finish SP es un producto de la marca Flooring Care, fabricado por Grupo Microdesign, Buenos Aires, Argentina. Grupo Microdesign garantiza que la información de esta hoja técnica se transmite según su mejor experiencia y conocimiento técnico. Como las condiciones de aplicación están fuera de su control, no asume responsabilidad por los resultados obtenidos: se aconseja comprobar siempre que el producto sea adecuado para cada caso. Esta versión anula y reemplaza cualquier hoja técnica anterior.