

VISUALIZACIÓN DE AMBIENTE

FLOORING CARE

FINISH WP

ADVANCED WATERPROOF PROTECTOR

HIDROLACA ACRÍLICA · INTERIOR / EXTERIOR



No le teme al agua

AGUA ESTANCADA, CLORO Y LLUVIA.

QUÉ ES

Finish WP es una **hidrolaca acrílica autorreticulante de nanopartícula**, en base acuosa. Es la protección de **mayor resistencia al agua** de la línea Flooring Care, un escalón por encima de Finish SP: está pensada para **soportar el agua estancada sin mancharse**. Forma una película transparente, satinada e impermeable sobre el microcemento.

VENTAJAS

-  **Agua estancada sin manchas:** el agua queda en gotas sobre la superficie y no oscurece el microcemento.
-  **Apta inmersión permanente:** piscinas, jacuzzis y duchas.
-  **Resiste el cloro,** los alguicidas y los productos de limpieza de uso doméstico.
-  **No amarillea:** apta exterior, resiste la lluvia y los rayos UV.
-  **Base acuosa:** bajo olor, no inflamable. Las herramientas se lavan con agua.
-  **Transparente y satinada:** realza el color del microcemento sin cambiarlo.

DÓNDE SE USA

Sobre microcemento en **pisos exteriores**, galerías y patios, **baños, duchas, jacuzzis y piscinas**, y en pisos interiores, incluso de tránsito intenso. Es la terminación del sistema **Micro Summer** para piscinas.

No aplicar sobre superficies con polvo, grasa o humedad, ni en piscinas con cloración salina.

DATOS CLAVE

LO QUE HAY QUE SABER

TIPO

hidrolaca acrílica al agua

ACABADO

transparente satinado

RENDIMIENTO

10 m² por litro, todas las manos

MANOS

1 diluida + 2 a 3 puras

ENTRE MANOS

4 a 8 horas

HABILITACIÓN

tránsito 12 / 24 / 72 h · inmersión 96 h

RESISTENCIA FINAL

a los 7 días

PRESENTACIONES

20 L · 5 L · 1 L

CÓMO SE APLICA

1. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar **seca, firme y sin polvo**: aspirar y pasar un paño apenas húmedo antes de aplicar.

SOBRE MICROCEMENTO

Esperar como mínimo **24 horas** desde la última capa. Lijar, aspirar y retirar todo el polvo.

OTRAS SUPERFICIES

Cemento alisado, hormigón o revoques: firmes, limpios y secos. Probar antes en un sector.

RECOMENDACIÓN

En piscinas, bañeras y bachas se recomienda una mano previa de **Sellador H-12**, que cierra el poro. Si se usa, no hace falta la mano diluida.

CONDICIONES DE APLICACIÓN

10 a 30 °C

temperatura del ambiente y del soporte

Humedad < 70 %

humedad ambiente máxima

Nunca a pleno sol

ni con lluvia prevista en 72 horas

Inmersión a las 96 horas

piscinas y jacuzzis; 7 días con menos de 15 °C

2. PASO A PASO

1 PRIMERA MANO DILUIDA

En superficies porosas (microcemento, concreto, hormigón), diluir con **40 a 50 % de agua**. No hace falta si se aplicó Sellador H-12.

2 MANOS DE TERMINACIÓN

Aplicar de **2 a 3 manos puras**, muy finas y parejas, en sentido cruzado.

3 ENTRE MANOS

Dejar secar de **4 a 8 horas**, según la temperatura y la humedad del ambiente.

4 HERRAMIENTAS

Esponja o pasa ceras. **No usar rodillo ni pincel**: dejan burbujas y marcas.

5 SIN CHARCOS NI ESPUMA

Agitar el envase antes de usar. No repasar zonas que ya empezaron a secar.

6 HABILITACIÓN

Tránsito liviano: **12 h**. Normal y duchas: **24 h**. Pesado, lluvia o agua estancada: **72 h**. Inmersión: **96 h**. Final: **7 días**.

Capacitación sin cargo: ofrecemos capacitación sin cargo para aplicadores, presencial en nuestro showroom (Wilde) u online. Consúltenos.

DÓNDE SE USA

Pisos exteriores

patios, galerías y frentes con lluvia

Baños y duchas

pisos, paredes, bachas y bañeras

Piscinas y jacuzzis

inmersión permanente

Pisos interiores

incluso de tránsito intenso



PISCINA CON MICRO SUMMER: APLICACIÓN DE FINISH WP · VISUALIZACIÓN DE AMBIENTE

DATOS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

PROPIEDAD	VALOR
Tipo	Hidrolaca acrílica autorreticulante de nanopartícula
Composición	Emulsión acrílica pura autorreticulante en base acuosa, con coalescente, plastificante y aditivos
Aspecto	Blanco lechoso en el envase; transparente y satinado una vez seco
Peso específico	1,03 g/cm ³ (calculado)
Sólidos	25 % en peso (calculado)
Rendimiento	10 m ² por litro en 2 a 3 manos, según la absorción del soporte
Cantidad de manos	1 diluida al 40 a 50 % en superficies porosas + 2 a 3 puras
Secado entre manos	4 a 8 horas, según temperatura y humedad
Tránsito y uso	Liviano a las 12 horas · normal y duchas a las 24 horas · pesado a las 72 horas
Lluvia o agua estancada	A partir de las 72 horas
Inmersión permanente	96 horas después de la última mano (7 días con menos de 15 °C)
Dureza	Alta; resistencia final a los 7 días
Resistencia al agua	Inmersión permanente y agua estancada, sin manchas
Resistencia química	Cloro, alguicidas, clarificantes y productos de limpieza de uso doméstico
Resistencia a la intemperie	Apta exterior: no amarillea, resiste la lluvia y los rayos UV
Almacenamiento	12 meses en envase cerrado, entre 5 y 35 °C. No dejar congelar

PRESENTACIONES DISPONIBLES



20 L
balde · rinde 200 m²



5 L
bidón · rinde 50 m²



1 L
botella · rinde 10 m²

Rendimiento en 2 a 3 manos, según la absorción del soporte. **Cómo calcular:** divida los m² a proteger por 10 y obtendrá los litros aproximados. También viene en el **kit Micro Summer** para piscinas.

MANTENIMIENTO

Limpiar con agua y un limpiador neutro, sin abrasivos, solventes ni limpiadores ácidos concentrados. En piscinas, renovar la protección con **dos manos de Finish WP** cada 2 años, o antes si se nota desgaste: lijar suave, limpiar y aplicar.

SEGURIDAD E HIGIENE

- Base acuosa: no inflamable, bajo olor. Contiene conservantes.
- Usar guantes y anteojos de seguridad durante la aplicación.
- Contacto con los ojos: lavar con abundante agua y consultar al médico.
- Ingestión: no provocar el vómito; consultar al médico o al Centro Nacional de Intoxicaciones (0800-333-0160) con el envase o el rótulo.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

NOTA LEGAL

Finish WP es un producto de la marca Flooring Care, fabricado por Grupo Microdesign, Buenos Aires, Argentina. Grupo Microdesign garantiza que la información de esta hoja técnica se transmite según su mejor experiencia y conocimiento técnico. Como las condiciones de aplicación están fuera de su control, no asume responsabilidad por los resultados obtenidos: se aconseja comprobar siempre que el producto sea adecuado para cada caso. Esta versión anula y reemplaza cualquier hoja técnica anterior.